

TECHNICAL SHEET

See below a breakdown of the equivalences between our collections and the Dani collections.

STEELDOMUS COLLECTION

DANI COLLECTION

S Siena — Boxland

SX Siena — Boxland

A Amalteo — Lord

AX Amalteo — Lord

Al Amalfi — Florida

Rozzano — Rustico Nabuk

3M Nabuk — 3M Nabuk

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina ai sali di cromo
 Chrome tanned bovine raw hides

Pigmentata - Fiore Corretto - Tintura all'anilina passante in botte
 Pigmented - Corrected Grain - Aniline through dyed

SPESSORE / THICKNESS 1.4 - 1.6 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
Solidità del colore allo strofinio a secco - 500 cicli Dry rub fastness - 500 cycles	EN ISO 11640	≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio a umido - 250 cicli Wet rub fastness - 250 cycles	EN ISO 11640	≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale - 80 cicli Artificial solution rub fastness - 80 cycles	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore alla luce artificiale* Fastness to light*	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 5 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
Adesione della rifinitura a secco Adhesion of finish dry	EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Carico di strappo Tear strength	EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Resistenza alla flessione - 50.000 cycles Flex resistance - 50.000 cycles	EN ISO 5402-1	Nessuna rottura / No cracks

Test di infiammabilità / *Flammability tests*: EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC*

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation

* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito

Tests are performed periodically on the leather samples in accordance with the annual audit plan. The standardized production process ensures compliance with the requirement

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE



Evitare la luce diretta del sole
 Avoid placing leather in direct sun



Evitare l'esposizione a fonti di calore
 Keep the leather away from direct heat



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
 Dust regularly with a soft and dry cloth



Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
 Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap



Asciugare immediatamente dopo il trattamento
 Dry immediately after the treatment



Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
 Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain



DANI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
 Z.I. Via Della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 p.iva 00552430985
 info@gruppodani.it

Divisione Home, City & Fashion:
 Z.I. 4 - Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
 tel. +39 0444 471211 - fax +39 0444 450839

www.gruppodani.it

DANI Leather USA, Inc.
 37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
 tel. +1 973 598 0890 - fax +1 973 598 0893

www.danileatherusa.com

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / SYSTEM CERTIFICATIONS



DNV-GL
 ISO 18001:2007

DNV-GL
 ISO 14001:2015

DNV-GL
 ISO 9001:2008

DNV-GL
 ISO/TS 16949

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS



UNI EN 16484:2015

ISO 14025

ISO/TS 14067:2013

RAL-UZ 148

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina ai sali di cromo
Chrome tanned bovine raw hides

Semi Anilina - Pieno Fiore - Tintura all'anilina passante in botte
Semi Aniline - Full Grain - Aniline through dyed

SPESSORE / THICKNESS 1.3 - 1.5 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
Solidità del colore allo strofinio a secco - 500 cicli Dry rub fastness - 500 cycles	EN ISO 11640	≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio a umido - 80 cicli Wet rub fastness - 80 cycles	EN ISO 11640	≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale - 50 cicli Artificial solution rub fastness - 50 cycles	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
Solidità del colore alla luce artificiale* Fastness to light*	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 4 Scala Blu / Blue Scale
Adesione della rifinitura a secco Adhesion of finishing dry	EN ISO 11644	≥ 2 N/10mm
Carico di strappo Tear strength	EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Resistenza alla flessione - 50.000 cicli Flex resistance - 50.000 cycles	EN ISO 5402-1	Nessuna rottura / No cracks
Solidità del colore alla goccia d'acqua Colour fastness to water drop	EN ISO 15700	≥ 3 Scala Grigi / Grey Scale

Test di infiammabilità / Flammability tests: EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC*

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation

* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito

Tests are performed periodically on the leather samples in accordance with the annual audit plan. The standardized production process ensures compliance with the requirement

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE



Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun



Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth



DANI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
Z.I. Via Della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) Italy
p.iva 00552430985
info@gruppodani.it

Divisione Home, City & Fashion:
Z.I. 4 - Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
tel. +39 0444 471211 - fax +39 0444 450839

www.gruppodani.it

DANI Leather USA, Inc.

37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
tel. +1973 598 0890 - fax +1973 598 0893

www.danileatherusa.com

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / SYSTEM CERTIFICATIONS



DNVGL ISO 18001:2007

DNVGL ISO 14001:2015

DNVGL ISO 9001

DNVGL IATF 16949

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS



UNI EN 16484:2015

ISO 14025

ISO/TS 14067:2013

RAL-UZ 148

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina di origine europea conciata al cromo
 Chrome tanned bull hides with European origin

Pigmentata - fiore corretto - tintura all'anilina passante in botte
 Pigmented - corrected grain - through-dyeing aniline

SPESSORE / THICKNESS 1.2-1.4 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property

Solidità del colore allo strofinio a secco - 500 cicli
 Dry rub fastness - 500 cycles

Norma / Test method

UNI EN ISO 11640

Prestazioni / Performance

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio a umido - 250 cicli
 Wet rub fastness - 250 cycles

UNI EN ISO 11640

≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 80 cicli
 Alkaline perspiration rub fastness - 80 cycles

UNI EN ISO 11640

≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore alla luce artificiale
 Light fastness

UNI EN ISO 105-B02

≥ 6 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property

Adesione della rifinitura
 Adhesion of finishing

Norma / Test method

UNI EN ISO 11644

Prestazioni / Performance

≥ 2 N/10mm

Resistenza alla lacerazione
 Tear resistance

UNI EN ISO 3377-1

≥ 20 N

Resistenza alla flessione - 50.000 cycles
 Flex resistance - 50.000 cycles

UNI EN ISO 5402

Nessuna rottura / No cracks

TEST INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY

Cigarette test - Match test
 Cigarette Ignition Resistance
 FS191 Method 5903-Port Authority of New York & New Jersey
 IMO Resolution A.652 (16)
 California TB 117 Section E

UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2
 NFPA 260/UFAC

Conforme / Complies
 Conforme / Complies
 Su richiesta/On demand
 Conforme / Complies
 Conforme / Complies

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE



Evitare la luce diretta del sole
 Avoid placing leather in direct sun



Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
 Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap



Evitare l'esposizione a fonti di calore
 Keep the leather away from direct heat



Asciugare immediatamente dopo il trattamento
 Dry immediately after the treatment



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
 Dust regularly with a soft and dry cloth



Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
 Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain



DANI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
 Z.I. Via Della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 p.iva 00552430985
 info@gruppodani.it

Divisione Home Style & Fashion:

Z.I. 4^a Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
 tel. +39 0444 712111 - fax +39 0444 450839

www.gruppodani.it

DANI Leathers USA, Inc.

37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
 tel. +1 973 598 0890 - fax +1 973 598 0893

www.danileatherusa.com

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / SYSTEM CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS



UNI EN 16848:2015

ISO 14025

ISO/TS 14067:2013

RAL-UZ 148

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina ai sali di cromo
 Chrome tanned bovine raw hides

Nabuk - tintura all'anilina passante in botte
 Nabuk - Aniline through dyed

SPESSORE / THICKNESS 1.3 - 1.5 mm

L'articolo è nubuckato a mano per esaltare l'esclusività di ogni singola pelle
 This item is hand-buffed to enhance the exclusive look of every single leather

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
Solidità del colore allo strofinio a secco - 50 cicli* Dry rub fastness - 50 cycles*	EN ISO 11640	≥ 3 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio a umido - 20 cicli* Wet rub fastness - 20 cycles*	EN ISO 11640	≥ 2 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 20 cicli* Alkaline solution rub fastness - 20 cycles*	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 2 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore alla luce artificiale* Fastness to light*	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 2/3 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
Carico di strappo Tear strength	EN ISO 3377-1	> 20 N

Test di infiammabilità / *Flammability tests*: EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC**

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation

* I risultati dei test sono variabili in funzione del colore e disponibili su richiesta.
 Performances varies according to the color. The specific tests are available upon request.

** Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito

The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE



Evitare la luce diretta del sole
 Avoid placing leather in direct sun



Evitare l'esposizione a fonti di calore
 Keep the leather away from direct heat



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
 Dust regularly with a soft and dry cloth



DANI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
 Z.I. Via Della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 p.iva 00552430985
 info@gruppodani.it

Divisione Home Style & Fashion:
 Z.I. 4 - Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
 tel. +39 0444 472211 - fax +39 0444 450839

www.gruppodani.it

DANI Leather USA, Inc.

37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
 tel. +1973 598 0890 - fax +1973 598 0893

www.danileatherusa.com

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / SYSTEM CERTIFICATIONS



CHESAS 180012007

ISO 140012015

ISO 9001

IATF 16949

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS



UNI EN 16484:2015



ISO 14025



ISO/TS 14067:2013



RAL-UZ 148

nabuk 3M 11 colours

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina di origine europea conciata al cromo
Chrome tanned bull hides with European origin

Nabuk - tintura all'anilina passante in botte
Nabuk - through-dyeing aniline

SPESSORE / THICKNESS 1.2 - 1.4 mm

L'articolo supera i test 3M di repellenza all'acqua e all'olio. Il trattamento Scotchgard conferisce alla pelle maggiore protezione e durezza nel tempo.
This item complies with the 3M test for oleo and hydro repellency. The Scotchgard treatment gives more protection and durability to leather.

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
Solidità del colore allo strofinio a secco - 50 cicli* Dry rub fastness - 50 cycles*	UNI EN ISO 11640	≥3 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore allo strofinio a secco - 50 cicli Valutazione su pelle* Dry rub fastness - 50 cycles - Evaluation on leather*	UNI EN ISO 11640	≥3 Scala Grigi / Grey Scale
Solidità del colore alla luce artificiale* Light fastness*	UNI EN ISO 105-B02	≥3 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
Resistenza alla lacerazione - strappo singolo Tear strenght	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N

Test di infiammabilità / *Flammability tests*: EN 1021-1, EN 1021-2, B55852:Source 0, B55852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC**

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation

* I risultati dei test sono variabili in funzione del colore e disponibili su richiesta.
Performances varies according to the color. The specific tests are available upon request.

** Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito

The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE



Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun



Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat



Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth



DANI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
Z.I. Via Della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) Italy
p.iva 00552430985
info@gruppodani.it

Divisione Home Style & Fashion:
Z.I. 4^a Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
tel. +39 0444 71211 - fax +39 0444 450839

www.gruppodani.it

DANI Leather USA, Inc.
37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
tel. +1 973 598 0890 - fax +1 973 598 0893

www.danileatherusa.com

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / SYSTEM CERTIFICATIONS



CHSAS 18007

ISO 14001:2015

ISO 9001

IATF 16949

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS



UNI EN 16484:2015

ISO 14025

ISO/TS 14067:2013

RAL-UZ 148