

TECHNICAL SHEET

See below a breakdown of the equivalences between our collections and the Dani collections.

STEELDOMUS COLLECTION		DANI COLLECTION
S Siena	—	Boxland
SX Siena	—	Boxland
A Amalteo	—	Lord
AX Amalteo	—	Lord
Al Amalfi	—	Florida
Rozzano	—	Rustico Nabuk

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina di origine europea conciata al cromo
 Chrome tanned raw hides with European origin

Pigmentata - fiore corretto - tintura all'anilina passante in botte
 Pigmented - corrected grain - through-dyeing aniline

SPESSORE / THICKNESS 1.4 - 1.6 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property

Solidità del colore allo strofinio a secco - 1.000 cicli
 Dry rub fastness - 1.000 cycles

Norma / Test method

UNI EN ISO 11640

Prestazioni / Performance

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio a umido - 250 cicli
 Wet rub fastness - 250 cycles

UNI EN ISO 11640

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 80 cicli
 Alkaline perspiration rub fastness - 80 cycles

UNI EN ISO 11640

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore alla luce artificiale
 Fastness to light

UNI EN ISO 105-B02

≥ 6 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property

Adesione della rifinitura - a secco
 Adhesion of finishing - Dry

Norma / Test method

UNI EN ISO 11644

Prestazioni / Performance

≥ 2 N/10mm

Resistenza alla lacerazione - strappo singolo
 Tear strength

UNI EN ISO 3377-1

≥ 20 N

Resistenza alla flessione - 50.000 cycles
 Flex resistance - 50.000 cycles

UNI EN ISO 5402-1

Nessuna rottura / No cracks

TEST INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY


Cigarette test - Match test
 Cigarette Ignition Resistance
 FS 191 Method 5903-Port Authority of New York & New Jersey
 IMO Resolution A.652 (16)
 California TB 117 Section E


UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2
 NFPA 260/UFAC


Conforme / Complies
 Conforme / Complies
 Su richiesta/On demand
 Conforme / Complies
 Conforme / Complies


L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation


PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE


 Evitare la luce diretta del sole
 Avoid placing leather in direct sun

 Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
 Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap

 Evitare l'esposizione a fonti di calore
 Keep the leather away from direct heat

 Asciugare immediatamente dopo il trattamento
 Dry immediately after the treatment


 Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
 Dust regularly with a soft and dry cloth

 Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
 Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



UNI 11239



ISO 14025



ISO 14067/CD2



RAL-UZ 148



RAL-GZ 430



DANI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
 Z.I. Via Della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 p.iva 00552430985
 info@gruppodani.it - www.gruppodani.it

Divisione Home Style & Fashion:

Z.I. 4ª Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
 tel. +39 0444 471211 - fax +39 0444 450839

DANI Leather USA, Inc.

37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
 tel. +1973 598 0890 - fax +1973 598 0893
 www.danileatherusa.com

30 colours

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina di origine europea conciata al cromo
Chrome tanned bull hides with European origin

Pigmentata - pieno fiore - tintura all'anilina passante in botte
Pigmented - full grain - through-dyeing aniline

SPESSORE / THICKNESS 1.3 - 1.5 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property

Solidità del colore allo strofinio a secco - 1.000 cicli
Dry rub fastness - 1.000 cycles

Norma / Test method

UNI EN ISO 11640

Prestazioni / Performance

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio a umido - 250 cicli
Wet rub fastness - 250 cycles

UNI EN ISO 11640

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 80 cicli
Alkaline perspiration rub fastness - 80 cycles

UNI EN ISO 11640

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore alla luce artificiale
Light fastness

UNI EN ISO 105-B02

≥ 6 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property

Adesione della rifinitura
Adhesion of finishing

Norma / Test method

UNI EN ISO 11644

Prestazioni / Performance

≥ 2 N/10mm

Resistenza alla lacerazione
Tear resistance

UNI EN ISO 3377-1

≥ 20 N

Resistenza alla flessione - 50.000 cycles
Flex resistance - 50.000 cycles

UNI EN ISO 5402

Nessuna rottura / No cracks

TEST INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY

Cigarette test - Match test

UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2

Conforme / Complies

Cigarette Ignition Resistance

NFPA 260/UFAC

Conforme / Complies

FS191 Method 5903-Port Authority of New York & New Jersey

Conforme / Complies

IMO Resolution A.652 (16)


Conforme / Complies


California TB 117 Section E


Conforme / Complies


L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation


PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE


 Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun

 Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap

 Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat

 Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment

 Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth

 Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



UNI 11239

EPD

ISO 14025



ISO 14067/CD2



RAL-UZ 148



RAL-GZ 430



DANI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:

Z.I. Via Della Concia, 186

36071 Arzignano (VI) Italy

p.iva 00552430985

info@gruppodani.it - www.gruppodani.it

Divisione Home Style & Fashion:

Z.I. 4ª Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy

tel. +39 0444 471211 - fax +39 0444 450839

DANI Leather USA, Inc.

37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836

tel. +1973 598 0890 - fax +1973 598 0893

www.danileatherusa.com

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina di origine europea conciata al cromo
 Chrome tanned bull hides with European origin

Pigmentata - fiore corretto - tintura all'anilina passante in botte
 Pigmented - corrected grain - through-dyeing aniline

SPESORE / THICKNESS 1.2-1.3 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property

Solidità del colore allo strofinio a secco - 1.000 cicli
 Dry rub fastness - 1.000 cycles

Norma / Test method

UNI EN ISO 11640

Prestazioni / Performance

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio a umido - 250 cicli
 Wet rub fastness - 250 cycles

UNI EN ISO 11640

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 80 cicli
 Alkaline perspiration rub fastness - 80 cycles

UNI EN ISO 11640

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore alla luce artificiale
 Light fastness

UNI EN ISO 105-B02

≥ 6 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property

Adesione della rifinitura
 Adhesion of finishing

Norma / Test method

UNI EN ISO 11644

Prestazioni / Performance

≥ 2 N/10mm

Resistenza alla lacerazione
 Tear resistance

UNI EN ISO 3377-1

≥ 20 N

Resistenza alla flessione - 50.000 cycles
 Flex resistance - 50.000 cycles

UNI EN ISO 5402

Nessuna rottura / No cracks

TEST INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY


Cigarette test - Match test
 Cigarette Ignition Resistance
 FS191 Method 5903-Port Authority of New York & New Jersey
 IMO Resolution A.652 (16)
 California TB 117 Section E


UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2
 NFPA 260/UFAC


Conforme / Complies
 Conforme / Complies
 Su richiesta/On demand
 Conforme / Complies
 Conforme / Complies


L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation


PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE


 Evitare la luce diretta del sole
 Avoid placing leather in direct sun

 Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
 Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap

 Evitare l'esposizione a fonti di calore
 Keep the leather away from direct heat

 Asciugare immediatamente dopo il trattamento
 Dry immediately after the treatment

 Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
 Dust regularly with a soft and dry cloth

 Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
 Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



UNI 11239



ISO 14025



ISO 14067/CD2



RAL-UZ 148



RAL-GZ 430



DANI S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
 Z.I. Via Della Concia, 186
 36071 Arzignano (VI) Italy
 p.iva 00552430985
 info@gruppodani.it - www.gruppodani.it

Divisione Home Style & Fashion:

Z.I. 4ª Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
 tel. +39 0444 471211 - fax +39 0444 450839

DANI Leather USA, Inc.

37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
 tel. +1973 598 0890 - fax +1973 598 0893
 www.danileatherusa.com

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina di origine europea conciata al cromo
Chrome tanned raw hides with European origin

Nabuk - tintura all'anilina passante in botte
Nabuk - through-dyeing aniline

SPESSORE / THICKNESS 1.3 - 1.5 mm

L'articolo è nubuckato a mano per esaltare l'esclusività di ogni singola pelle
This item is hand-buffed to enhance the exclusive look of every single leather

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property

Solidità del colore allo strofinio a secco - 50 cicli
Dry rub fastness - 50 cycles

Norma / Test method

UNI EN ISO 11640

Prestazioni / Performance

≥3 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore alla luce artificiale
Light fastness

UNI EN ISO 105-B02

≥3 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property

Resistenza alla lacerazione
Tear resistance

Norma / Test method

UNI EN ISO 3377-1

Prestazioni / Performance

≥ 20 N

TEST INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY

Cigarette test - Match test
Cigarette Ignition Resistance
FS191 Method 5903-Port Authority of New York & New Jersey
IMO Resolution A.652 (16)
California TB 117 Section E

UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2
NFPA 260/UFAC

Conforme / Complies
Conforme / Complies
Su richiesta/On demand
Conforme / Complies
Conforme / Complies

L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE



Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun



Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat




Spolverare regolarmente la pelle
con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



UNI 11239



ISO 14025



ISO 14067/CD2



DANI s.p.a.

Sede Legale e Amministrativa:
Z.I. Via Della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) Italy
p.iva 00552430985
info@gruppodani.it - www.gruppodani.it

Divisione Home Style & Fashion:

Z.I. 4ª Strada, 20 - 36071 Arzignano (VI) Italy
tel. +39 0444 471211 - fax +39 0444.450839

DANI Leather USA, Inc.

37 Ironia Road, Flanders, NJ 07836
tel. +1973 598 0890 - fax +1973 598 0893
www.danileatherusa.com